

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 11

Телефон: 433-00-36, факс 437-35-42

ИНН/КПП 5262136833/526201000

ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

Аттестат аккредитации

603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 11

№ РОСС RU. 0001.510128 от 12.03.2013 г.

603001, г. Нижний Новгород,
Нижне-Волжская набережная, д.2

603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЕРН**

№4533-р от 27.03.2018

Заказчик: наименование организации, Ф.И.О. заявителя: АО «НЗСМ», 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, ул. Силикатный поселок, дом 32.

Наименование пробы (образца): Камень облицовочный (под колотый гранит) ГОСТ 6133-99 (код ТН ВЭД 6810110000)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор: АО «НЗСМ», 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, ул. Силикатный поселок, дом 32.

Объект (место), где производился отбор пробы (образца): Склад готовой продукции, АО «НЗСМ», 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, ул. Силикатный поселок, дом 32.

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: лаборант Мазепова Е.Н.

Нормативные документы на метод исследования и методику отбора: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Дата и время отбора пробы (образца): 27.02.18, 08-00.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.18

Условия доставки: обычные

Сопроводительный документ: программа испытаний проб (образцов) строительных материалов, акт отбора проб от 27.02.2018г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец): Отдел обеспечения надзора за условиями труда, радиационной безопасностью с лабораториями физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

Основание проведения испытаний: договор №05Р-2633 от 06.03.2018.

Код пробы (образца): 4533p060318

Нормативные документы на объем испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

Дата окончания испытаний: 27.03.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

Код образца (пробы): 4533p060318

Радионуклид	Номер навески	Удельная активность, А (Бк/кг)	Абсолютная погрешность, dA (Бк/кг)	Средние арифметические значения удельных активностей, А _{ср} (Бк/кг)	Абсолютная погрешность эффективной активности, dA _{эфф} (Бк/кг)
Калий-40	1	162	28	178,0	37,5
	2	192	30		
	3	186	29		
	4	174	28		
	5	176	28		
Торий-232	1	8	1,4	7,6	1,5
	2	7,3	1,3		
	3	7	1,3		
	4	7,7	1,3		
	5	7,9	1,3		
Радий-226	1	15,8	2,5	15,9	2,0
	2	15,6	2,4		
	3	16,2	2,4		
	4	15,7	2,4		
	5	16,0	2,4		

$$A_{эфф} = A_{Ra} + 1,3A_{Th} + 0,09A_K = 41,73 \text{ Бк/кг}$$

$$dA_{эфф} = \sqrt{dA_{Ra}^2 + 1,7dA_{Th}^2 + 0,008dA_K^2} = 4,18 \text{ Бк/кг}$$

Значение эффективной удельной активности исследуемого материала не превосходит:

$$A_{эфф.м} = A_{эфф.} + dA_{эфф.} = 45,9 \text{ Бк/кг}$$


Испытания проводили:


Бадина Т.Б.

Должность, Ф.И.О.

Бадина Т.Б.

Ф.И.О. заведующего лабораторией


Подпись


Подпись

В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» пункт 5.3.4., анализируемая проба относится к материалам I класса (удельная эффективная активность не превышает 370 Бк/кг).



Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Т.Ю.Фёклина
М.И.Архипова

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол